

Description

Evetric is a light-curing, radiopaque nano-hybrid composite for restorative treatment. Evetric cures with light in the wavelength range of 400–500 nm (blue light).

Composition

Evetric consists of dimethacrylates (19–20 wt.%). The fillers contain barium glass, ytterbium trifluoride, mixed oxide and copolymers (80–81 wt.%). Additives, catalysts, stabilizers and pigments are additional contents (< 1 wt.%). The total content of inorganic fillers is 55–57 vol.%. The particle size of inorganic fillers is between 40 nm and 3000 nm.

Indications

- Class I–V restorations
- Restoration of deciduous teeth
- Extended fissure sealing
- Direct veneers
- Splinting of mobile teeth
- Blocking out of undercuts
- Repair of composite and ceramic veneers

Contraindications

- If a dry working field cannot be established or the stipulated application technique cannot be applied.
- If the patient is known to be allergic to any of the ingredients.

Side effects

- In rare cases, components of Evetric may lead to sensitization. The product should not be used in such cases.
- To avoid possible irritation of the pulp, areas close to the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector.

Interactions

- Materials containing eugenol or clove oil may inhibit the polymerization of Evetric. Consequently, the application of such materials together with the product must be avoided.
- Discolouration may occur in combination with cationic mouthwashes, plaque disclosing agents and chlorhexidine.

Application**Direct Restorations****1. Shade determination**

Clean the teeth prior to shade determination. The shade is selected with the tooth still moist.

2. Isolation

Appropriate isolation, best with a rubber dam (e.g. OptraDam® Plus), is required.

3. Cavity preparation

Prepare the cavity according to the requirements of the adhesive technique.

Subsequently, remove all residue in the cavity with water spray and dry with water- and oil-free air.

4. Pulp protection / Base

Do not apply a base material when using an enamel/dentin bonding agent. Only cover very deep areas close to the pulp with a calcium hydroxide material (e.g. ApexCal®) and subsequently use a pressure-resistant cement (e.g. a glass ionomer cement, such as Vivaglass® Liner). Do not cover other cavity walls, since they can be used to support the bond with an enamel/dentin adhesive.

5. Matrix / Interdental wedge

Place a matrix and an interdental wedge, if required.

6. Conditioning / Application of the bonding agent

Condition and apply the bonding agent according to the Instruction for Use of the product in use. We recommend using Syntac® (with phosphoric acid etching) or Excite® F (with phosphoric acid etching) or the self-etching adhesive AdheSE® One F.

7. Application of Evetric

Apply Evetric in layers of max. 2mm or 1.5mm (Dentin shade) and contour/adapt the material to the cavity walls using a suitable instrument (e.g. OptraSculpt®). Use a special contact point instrument (e.g.

OptraContact) for large cavities where the contacts are difficult to create. Polymerize each layer individually according to the table below. Hold the light emission window as closely as possible to the surface of the restorative material.

A flowable composite can be used as a thin initial layer. This optional layer has to be cured separately (please refer to the respective Instruction for Use).

8. Finishing / Checking the occlusion / Polishing

Finish the restoration with suitable finishers or fine diamonds. Subsequently, check the occlusion. Polish with silicone polishers (e.g. OptraPol® Next Generation).

Special note

1. If fresh Evetric is applied to polymerized material, it must first be roughened and wetted with Heliobond.

2. Evetric should have room temperature when applied. Cool temperatures render the material difficult to extrude.

3. Do not use oxidizing disinfectants to disinfect syringes.

Unit Program	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Light intensity	Exposure Time
≥ 500 mW/cm ²	20 s
≥ 1,000 mW/cm ²	10 s

Evetric

Instructions for Use	упутство за употребу	Информация за потреба	Udhæizme përdorimi	Mod de folosire	Οδηγίες Χρήσεως
Navodilo za uporabo	Упатство за употреба				
Informacije o uporabi					
Návod k použití					
Návod na použitie					
Használati utasítás					
Instrokcja stosowania					

Warning

- Avoid contact of unpolymerized material with the skin, mucous membrane and eyes.
- Unpolymerized material may have a slight irritating effect and may lead to a sensitization against methacrylates.
- Commercial medical gloves do not provide protection against the sensitizing effect of methacrylates.

Storage and hygiene

- Storage temperature: 2-28 °C (36-82 °F)
- Close syringes immediately after usage. Exposure to light causes premature polymerization.
- Expiry date: see note on syringes and packaging.
- Do not use any of these products after the indicated date of expiration.

Keep out of the reach of children.

For use in dentistry only.

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damage resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Slovensko

Opisi

Evetric je radioneprepusten, nanohibridni kompozit za restavracijo zob, ki se struje s polimerizacijsko lučjo. Evetric se struje s svetlobo z valovno dolžino 400–500 nm (modra svetloba).

Sestava

Evetric sestoji iz dimetilakrilatov (19–20 utežnih odstotkov). Polnila vsebujejo barijevo steklo, iterbijev trifluorid, mešani oksid in kopolimere (80–81 utežnih odstotkov).

Dodatno vsebuje aditive, katalizatorje, stabilizatorje in barvila (<1 utežni odstotek). Skupna vsebnost anorganskih polnil je 55–57 volumskih odstotkov. Velikost delcev anorganskih polnil je med 40 nm in 3000 nm.

Indikacije

- restavracije I.–V. razreda
- restavracije mlečnih zob
- zavitje obsežnejših fisur
- neposredne fasete
- povezovanje majavih zob
- blokiranje podvisnih mest
- popravilo kompozitnih in keramičnih faset

Kontraindikacije

- Če ni mogoče zagotoviti suhega delovnega mesta ali ni mogoče uporabiti predpisane tehnike uporabe.
- Če je znana alergija pacienta na katero koli sestavino.

Neželeni učinki

- V redkih primerih lahko sestavine materiala Evetric povzročijo občutljivostne reakcije. V teh primerih se izdelka ne sme uporabljati.
- Da bi se izognili morebitnemu vnetju pulpe, je treba območja blizu pulpe zaščititi z ustrezno zaščito za pulpo/dentin.

Medsebojno učinkovanje

- Materiali, ki vsebujejo evgenol ali nageljnovi olji, zavirajo strjevanje kompozita Evetric. Zato se je treba izogibati uporabi takšnih materialov skupaj z izdelkom.
- V kombinaciji s kationskimi ustnimi vodicami, sredstvi za obarvanje zobnih oblog in klorheksidinom lahko pride do razbarvanja.

Uporaba

Direktne restavracije

1. Določitev odtenka

Preden določite odtenek, zobe očistite. Odtenek določite na vlažnih zobeh.

2. Izolacija

Potrebna je ustrezna izolacija, najbolje s koferdamom (npr. OptraDam® Plus).

3. Preparacija kavite

Preparirajte kavitetno v skladu z zahtevami adhezivne tehnike.

Nato odstranite vse ostanke v kavitetu z vodno prho in osušite s stisnjnim zrakom, ki ne vsebuje vode in maščob.

4. Zaščita pulpe / podlaganje

Če uporabljate vezivno sredstvo za sklenino/dentin, ne nanašajte materiala za podlaganje. S kalcijevim hidroksidom prekrijte le zelo globoke

– Дентални рестауративни композит
који се стварњава на светлу

– Светлосно-полимеризирачки
дентален ресторативен композит

– Material kompozit restaurues
fotopolimerizues

– Фотополимеризиращ
стоматологичен реставрационен
матероал

Complies with / entspricht:
EN ISO 4049

Ivoclar Vivadent AG
FL-9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

- Compozit fotopolimerizabil pentru restaurări dentare
- - Obiectivul compozitului este să reziste la presiunea exercitată de către masticarea și să nu se răsturneze.
- - - Ocupă locul său în cadrul unui sistem de restaurare.

- Fényre keményedő kompozit fogrestaurációhoz
- - Światałowardzialny materiał złożony, do stosowania w stomatologii zachowawczej
- - - Materiał kompozit restaurues fotopolimerizues

Interakcije

- Materijali koji sadrže eugenol ili ulje klinčića mogu spriječiti polimerizaciju materijala Evetric. Zbog toga je potrebno izbjegavati primjenu takvih materijala u kombinaciji s proizvodom.
- U kombinaciji s kationskim vodicama za ispiranje usta, sredstvima za otkrivanje plaka i klorheksidinom može doći do diskoloracije.

Primjena

Izravne restauracije

1. Određivanje nijanse

Prije određivanja nijanse očistite zube. Nijansa se odabire dok je Zub još vlažan.

2. Izolacija

Potrebna je odgovarajuća izolacija, po mogućnosti gumenom plahticom (npr. OptraDam® Plus).

3. Priprema kaviteta

Kavitet pripremite prema zahtjevima adhezivne tehnike.

Zatim mlazom vode uklonite sve ostatke iz kaviteta te ga očistite zrakom bez vode i ulja.

4. Zaštita pulpe / podloga

Podlogu nemojte stavlјati prilikom korištenja adheziva za caklinu/dentin. Samo vrlo duboka područja u blizini pulpe prekrijte materijalom od kalcijskog hidroksida (npr. ApexCal®) te postavite cement otporan na tlak (npr. stakleno-ionomerski cement kao što je Vivaglass® Liner). Ostale stijenke kaviteta ne prekrivajte jer mogu poslužiti kao potporanj vezivanju adhezivom za caklinu/dentin.

5. Matrica / interdentalni klin

Po potrebi postavite matricu i interdentalni klin.

6. Kondicioniranje / primjena adheziva

Kondicionirajte i primijenite adheziv prema uputama za upotrebu proizvoda koji koristite. Preporučujemo upotrebu proizvoda Syntac® (uz jetkanje fosfornom kiselinom) ili Excite® F (uz jetkanje fosfornom kiselinom) ili pak samojetkajućeg adheziva AdheSE® One F.

7. Nanošenje materijala Evetric

Evetric nanesite u slojevima maksimalne debeline od 2 mm ili 1,5 mm (u nijansi dentina) te ga odgovarajućim instrumentom (npr. OptraSculpt®) oblikujte prema stijenkama kaviteta. Na većim kavitetima na kojima je teško izraditi kontakte koristite poseban instrument za izradu kontakta (npr. OptraContact). Svaki sloj zasebno polimerizirajte prema podacima navedenima u tablici u nastavku. Otvor za zračenje svjetla postavite što bliže površini restorativnog materijala.

Kao tanki početni sloj može se koristiti tekući kompozit. Taj se dodatni sloj mora zasebno polimerizirati (pročitajte upute za upotrebu tog materijala).

8. Završna obrada / provjera okluzije / poliranje

Restauraciju obradite odgovarajućim brusom ili dijamantnim brusom fine granulacije. Zatim provjerite okluziju. Polirajte silikonskim sredstvima za poliranje (npr. OptraPol® Next Generation).

Jedinica Program	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Jakost svjetla	Vrijeme izlaganja
≥ 500 mW/cm²	20 s
≥ 1000 mW/cm²	10 s

Posebna napomena

1. Ako se na polimerizirani materijal nanosi svježi materijal Evetric, potrebno ga je najprije nahrapaviti i namočiti.

2. Evetric prilikom nanošenja mora biti sobne temperature. Na hladnjim je temperaturama materijal teško istisnuti.

3. Za dezinfekciju štrcaljki nemojte koristiti oksidacijska dezinfekcijska sredstva.

Upozorenje

- Izbjegavajte kontakt nepolimeriziranog materijala s kožom, sluznicom i očima.
- Nepolimerizirani materijal može izazvati blažu iritaciju te uzrokovati pretjeranu osjetljivost na metakrilate.
- Komercijalne medicinske rukavice ne štite od učinka pojave osjetljivosti na metakrilate.

Čuvanje i održavanje

- Temperatura za skladištenje: 2 – 28 °C (36 – 82 °F)

štrukčného materiálu. Ako tenkú počiatočnú vrstvu možno použiť tekutý kompozit. Túto voliteľnú vrstvu treba vytvrdiť osobitne (dodržujte príslušný návod na použitie).

8. Konečná úprava/kontrola oklúzie/leštenie

Dokončite rekonštrukciu vhodnými finišérmi alebo jemnými diamantmi. Následne skontrolujte oklúziu. Vyleštite silikónovými leštidlami (napríklad OptraPol® Next Generation).

Jednotka \ Program	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Intenzita svetla	Doba expozicie
$\geq 500 \text{ mW/cm}^2$	20 s
$\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$	10 s

Osobitná poznámka

1. Ak sa čerstvý prípravok Evetric aplikuje na polymerizovaný materiál, musí sa najprv zdrsníť a zvlhčiť prípravkom Heliobond.
2. Evetric má mať pri aplikácii izbovú teplotu. Pri nižšej teplote môže dôjsť k sťaženiu vytláčania.
3. Injekčné striekačky nedezinfikujte oxidačnými dezinfekčnými prostriedkami.

Upozornenie

- Vyhýbajte sa kontaktu nepolymerizovaného materiálu s pokožkou, sliznicami a očami.
- Nepolymerizovaný materiál môže spôsobiť ľahké podráždenie a viesť k precitlivenosti na metakrylaty.
- Bežne dostupné lekárske rukavice nechránia pred senzibilizujúcim účinkom metakrylátov.

Skladovanie a hygiena

- Skladovacia teplota: 2 – 28 °C (36 – 82 °F)
- Injekčné striekačky po použití okamžite zatvorte. Prístup svetla spôsobuje predčasné polymerizáciu.
- Dátum exspirácie: pozrite si poznámku na injekčných striekačkách a balení.
- Nepoužívajte žiadne z týchto výrobkov po dátume exspirácie uvedenom na balení.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené výhradne na stomatologické účely.

Tento materiál bol vyvinutý výhradne na použitie v stomatológii. Spracovanie sa musí vykonávať striktne podľa návodu na použitie. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie alebo predpísanej oblasti aplikácie. Používateľ je zodpovedný za testovanie materiálu ohľadom jeho vhodnosti a použitia na akýkoľvek účel, ktorý nie je výslovne uvedený v návode na použitie. Popis a údaje nepredstavujú žiadnu záruku vlastnosti.

Magyar

Leírás

Az Evetric restaurációs kezelésre szolgáló, fényre keményedő, sugárfogó nanohibrid-kompozit. Az Evetric 400–500 nm hullámhossztartományú (kék) fényre keményedik.

Összetétel

Az Evetric dimetakrilátokból (19-20 súlyszázalék) áll. A töltőanyagok báriumüvegből, itterbium-trifluoridból, elegyoxidból és kopolimerből (80–81 súlyszázalék) állnak.

Adalékanyagok, katalizátorok, stabilizátorok és pigmentek további tartalmat jelentenek (< 1 súly%). A teljes szervetlen töltőanyagtartalom 55–57 térfogat%. A szervetlen töltőanyagok részecskemérete 40 nm és 3000 nm között van.

Javallatok

- I – V. osztályú restaurációk

- Tejfogak restaurációja

- Kiterjedt rés lezárasa

- Közvetlen lefedés

- Mozgó fog rögzítése

- Alámetszések blokkolása

- Kompozit- és kerámialefedések javítása

Ellenjavallatok

- Ha száraz munkatérség nem biztosítható, vagy ha az előírt alkalmazási technika nem alkalmazható
- Ha ismeretes, hogy a páciens allergiás valamely összetevőre.

Mellékhatások

- Ritka esetben az Evetric összetevői érzékenyítést okozhatnak. Ilyen esetekben tilos a termék használata.
- A fogbél esetleges irritációjának elkerülése céljából a fogbélhez közeli területeket megfelelő fogbél/dentin védelmet kell védeni.

Kölcsönhatások

- Eugenolt vagy szegfűszegolajat tartalmazó anyagok megakadályozhatják az Evetric polimerizációját. Következőképpen ilyen anyagok és a termék együttes használatát feltétlenül kerülni kell.

- Elszíneződés léphet fel az alábbiak egyidejű jelenlétekkel: kationos szájvizek, plakkot kimutató szerek és klórhexidin.

Alkalmazás

Közvetlen restaurációk

1. Színmeghatározás

Színmeghatározás előtt tisztítsa meg a fogat. A szint még nedves fog esetén kell meghatározni.

2. Izolálás

Megfelelő mértékű izolálásra van szükség, amire legjobb a gumigát (pl. OptraDam® Plus).

3. Üregelökészítés

Az adhéziós technika követelményei szerint készítse elő az üreget.

Végül távolítsa el az összes maradékanyagot az üregből vízpermettel,

majd fújja szárazra az üreget víz- és olajmentes levegővel.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach, pewne składniki materiału Evetric mogą wywołać nieznaczną reakcję nadwrażliwości. Należy wtedy zrezygnować ze stosowania tego materiału.

W celu uniknięcia ewentualnego podrażnienia miazgi, należy miejsca w jej pobliżu przykryć odpowiednim materiałem zabezpieczającym miazgę i zębinę.

Interakcje

Materiały zawierające eugenol lub olejek goździkowy hamują polimeryzację materiału. Z tego powodu należy unikać stosowania tego rodzaju materiałów jednocześnie z Evetric. Związki kationowe stosowane do płukania jamy ustnej, środki służące do wybarwiania płytka nazębnej oraz chlorheksydyna mogą powodować przebarwienia wypełnień z materiału Evetric.

Sposób postępowania

Wypełnienia bezpośrednie

1. Dobór koloru materiału.

Przed okrešeniem koloru wypełnienia, zęby należy oczyścić. Podczas dobierania koloru wypełnienia, zęby powinny być wilgotne.

2. Izolacja pola operacyjnego

Pole operacyjne należy zabezpieczyć przed wilgocią, najlepiej za pomocą koferdamu (np. OptraDam® Plus).

3. Opracowanie ubytku

Ubytek opracować według zasad techniki adhezyjnej, tj. w sposób oszczędzający twarde tkanki zęba. Następnie ubytek wypłukać wodą w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i wysuszyć powietrzem bez oleju i wody.

4. Ochrona miazgi/Założenie podkładu

Stosując system łączący ze szkliwem i zębiną należy zrezygnować z zakładania podkładu. Jedynie w ubytkach głębokich, szczególnie miejsca w pobliżu miazgi, należy punktowo pokryć cienką warstwą materiału podkładowego, zawierającego wodorotlenek wapnia (np. ApexCal®).

Z kolei warstwę tę należy pokryć mechanicznie wytrzymały materiałem podkładowym (np. cementem szklano-jonomerowym Vivaglass® Liner).

Nie pokrywać pozostałych ścian ubytku materiałem podkładowym, gdyż nie pokryta zębina jest niezbędna do wytworzenia połączenia z systemem łączącym.

5. Zakładanie formówki i klinów międzymięsnych

W przypadku wypełniania ubytków na powierzchniach stycznych, należy zastosować formówkę z paskiem (np. wybiórczo cieńszy pasek Optra-Matrix) lub formówki częściowe i umocować je klinami międzymięsowymi.

6. Wytrawianie szkliwa i zębiny/Nakładanie materiału łączącego

Należy zapoznać się z instrukcją stosowania systemu łączącego i zaleceniami producenta. W technice całkowitego wytrawiania szkliwa i zębiny, firma Ivoclar Vivadent zaleca systemy łączące Syntac® lub Excite® F.

Można zastosować także samowytrawiające systemy łączące AdheSE® One F.

7. Nakładanie materiału

W celu uzyskania optymalnego rezultatu, Evetric w kolorze zębinowym należy nakładać w warstwach o grubości do 2 mm lub 1,5 mm. Za pomocą odpowiednich instrumentów (np. OptraSculpt) materiał dostosować do ścian ubytku. W przypadku dużych ubytków klasy II, gdzie odtworzenie prawidłowych punktów stycznych może być utrudnione, należy zastosować specjalny instrument do odbudowy powierzchni stycznych - OptraContact.

Końcówkę światłowodu należy trzymać jak najbliżej polimeryzowanego materiału.

Każdą warstwę materiału Evetric należy polimeryzować zgodnie z załączoną tabelą.

Wypełnianie można rozpoczęć od nałożenia na dno ubytku materiału złożonego o konsystencji półpłynnej, w celu uzyskania lepszej adaptacji materiału do ścian ubytku, a następnie materiału o tradycyjnej konsystencji pasty.

Warstwę materiału półpłynnego należy polimeryzować oddzielnie (szczegółowy opis postępowania znajduje się w odpowiednich instrukcjach stosowania).

8. Końcowe opracowanie/Dostosowanie do zgryzu/Polerowanie wypełnienia

Po polimeryzacji należy usunąć nadmiary materiału wypełniającego wiertłem z drobnoziarnistym nasypem diamentowym. Skontrolować okluzję i artykulację oraz dokonać niezbędnych korekt przez szlifowanie, w celu uniknięcia przedwcześnie kontaktów i nieprawidłowego prowadzenia zgryzowego. Wypolerować odpowiednimi gumkami silikonowymi (np. OptraPol® Next Generation).

Lampa polimeryzacyjna Program	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Dodatkowe uwagi do sposobu postępowania

- O ile to konieczne, Evetric może być nałożony na wcześniej spolimeryzowany materiał. Jeśli jego powierzchnia została wypolerowana, przed nałożeniem kolejnej warstwy materiału należy ją schropowacić i pokryć niewielką ilością materiału Heliobond.

- Podczas nakładania, Evetric powinien mieć temperaturę pokojową. Niska temperatura sprawia, że materiał jest trudny do wyciągnięcia z opakowania.

- W celu dezynfekcji strzykawek nie stosować środków dezynfekcyjnych o właściwościach utleniających.

Ostrzeżenie

- Należy unikać kontaktu nie spolimeryzowanego materiału Evetric ze skórą, błoną śluzową i oczami.

- Nie spolimeryzowany materiał może spowodować podrażnienie i wywołać reakcję nadwrażliwości na metakrylany.

- Konwencjonalne rękawiczki medyczne nie chronią przed uczulającym

działaniem metakrylanów.

Warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze 2-28 °C (36-82 °F).
- Strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu. Kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału.
- Data ważności: podana jest na strzykawkach i na opakowaniu.
- Materiału Evetric nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Materiał przeznaczony tylko do użytku w stomatologii!!

Materiał został przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w instrukcji wskazaniami. Użytkownik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym przypadku nie wyszczególnionym w instrukcji. Opis produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są wiążące.

Српски

Опис

Evetric је нанохидридни композит за ресторативни третман који се стврђава на светлу и који је непропустљив за рендгенске зраке. Evetric се стврђава на светлу са таласном дужином у области од 400–500 nm (плаво светло).

Састав

Evetric се састоји од диметакрилата (19-20 тежинских %). Пунила се састоје од баријумовог стакла, итребијум-трифлуорида, мешаног оксида и кополимера (80-81 тежинских %).

Додатно садржи адитиве, катализаторе, стабилизаторе и пигменте (< 1 тежинских %). Укупни садржај неорганских пунила је 55–57% волумена. Величина честица неорганских пунила је између 40 nm и 3000 nm.

Индикације

- Рестаурације класе I-V
- Рестаурација млечних зуба
- Проширење заливање фисура
- Директни винири
- Имобилизација раскллађених зуби
- Блокирање поткопаних места
- Поправци композитних и керамичких винира

Контраиндикације

- Када није могуће постићи доволно суво место постављања или није могуће применити прописану технику примене.
- Код доказане алергије пацијента на састојке производа.

Споредна дејства

- У ретким случајевима састојци Evetric-a могу изазвати преосетљивост. У таквим случајевима треба одустати од даље примене производа.
- Да би се искључиле иритације пулпе, потребно је подручја у близини пулпе заштитити одговарајућим средством за заштиту пулпе/дентина.

Интеракције

- Материјали који садрже еugenol или уље каранфилића могу да инхибирају стврђавање Evetric-a. Због тога треба избегавати употребу тих материјала заједно са овим производом.
- Промене боје могу се јавити и у додиру са катјонским течностима за испирање уста као и агенсима за уклањање зубног каменца и плака и употребом хлорхексидина.

Употреба

Директне рестаурације

1. Одређивање боје

Пре одређивања боје очистити зубе. Боја се одређује на још влажном зубу.

2. Изолација

Потребно је осигурати одговарајућу изолацију, најбоље кофердамом (нпр. OptraDam® Plus).

3. Препарација кавитета

Препарација кавитета врши се према правилима адхезивне технике. Након тога одстраницте све остатке у кавитету помоћу воденог млаза и исушите ваздушним спрејем без воде и уља.

4. Заштита пулпе/подлога

Код употребе помоћног средства за причвршћавање зубне глеђи и дентина није потребно наношење материјала за подлоге. Само треба прекрити јако дубока места у близини пулпе препарatom на бази калцијум хидроксида (нпр. ApexCal®) и на крају прекрити слојем цемента који је отпоран на притисак (нпр. стакленим јономерним цементом, нпр. Vivaglass® Liner). Остали зидови кавитета не покривају се како би остали слободни за коришћење током везивања глеђно-дентинским адехзивом.

5. Постављање матрице/интерденталног клина

Поставите матрицу и интердентални клин, уколико је потребно.

6. Кондиционирање/апликација средства за везивање

Кондиционирање и апликација средства за везивање врше се према упутству за употребу за производ који употребљавате. Ivoclar Vivadent препоручује употребу Syntac® -а (помоћу нагризања фосфорном киселином) или Excite® F (помоћу нагризања фосфорном киселином) или самонагризајући адехзив AdheSE® One F.

7. Апликација Evetric-a

Evetric треба нанети у слојевима до макс. 2 mm или 1,5 mm (код дентинских боја) и затим материјал обликовати/адаптирати на зидове кавитета одговарајућим инструментом (нпр. OptraSculpt®).

Код већих кавитета са отежаном могућношћу наношења можете додатно употребити специјални инструмент за контактне тачке (нпр. OptraContact). Сваки слој изложити светлу за стврђавање према препоруци у табели. Држите прозорчић светла што је могуће ближе површини ресторативног материјала. За први танки слој можете употребити флуидни композит. Овај факултативни слој се посебно стврђава (следите одговарајућа упутства за употребу производа који користите).

8. Завршна обрада / контрола оклузије / полирање

Завршите обраду рестаурације помоћу брусилице за завршну обраду или финозрнате дијамантне брусилице. Након тога проверите оклузију. Полиријати помоћу силиконских средстава за полирање (нпр. OptraPol® Next Generation).

апарат програм	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Интензитет светла	Време осветљивања
$\geq 500 \text{ mW/cm}^2$	20 s
$\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$	10 s

Посебна напомена

- Уколико се свежи Evetric наноси на већ полимеризовани материјал, пре наношења новог слоја се мора мало истругати и навлажнити He-liobond-ом.
- Evetric треба имати собну температуру током наношења. Истискивање материјала на хладној температури је отежано.
- Не дезинфицирати шприцеве оксидирајућим средствима за дезинфекцију.

Упозорења

- Избегавати контакт нествардног материјала са кожом, слузокожом или очима.
- Нествардни материјал може деловати слабо надражујуће и проузроковати преосетљивост на метакрилате.
- Обичне медицинске заштитне рукавице не пружају заштиту против сензибилизирајућег дејства метакрилата.

Чување и хигијена

- Чувати на температури: 2-28 °C (36-82 °F)
- Шприцеве затворити одмах након употребе. Изложеност светлу доводи до предвремене полимеризације.
- Рок трајања: види напомену на шприцевима и паковању.
- Ниједан од ових производа се не сме користити након истека рока трајања.

Чувати ван домаџаја деце.

Само за употребу у стоматологији.

Материјал је развијен само за употребу у стоматологији и мора се користити строго према упутству за употребу. Произвођач не преузима одговорност за штете које могу настати због непоштовања упутства за употребу или због неодговарајуће области примењивања. Корисник сноси одговорност за све последице тестирања подесности производа као и за сваки други начин употребе који није у складу са упутством за употребу. Описи и наведени подаци не представљају никакву гаранцију за особине производа.

Македонски

Опис

Evetric е светлосно-полимеризирачки нанохибриден композит непропустлив за рентгенски зраци и се употребува за ресторативни третмани. Evetric полимеризира со светло на бранова должина помеѓу 400-500 nm (сино светло).

Состав

Evetric се состоји од диметакрилати (тежински удел 19-20 %). Полначите се состојат од бариумово стакло, итербиум трифлуорид, мешан оксид и кополимери (тежински удел 80-81%). Дополнително содржи: адитиви, катализатори, стабилизатори и пигменти (тежински удел < 1%). Вкупната содржина на неоргански полначи е 55-57 % вол. Големината на честичките на неорганските полначи е помеѓу 40 nm и 3000 nm.

Индикации

- Ресторации класа I-V
- Ресторации на млечни заби
- Проширене залевање на фисури
- Директни винири
- Имобилизација на расклатени заби
- Блокирање на поткопани места
- Поправки на композитни и керамички винири

Контраиндикации

- Кога не може да се обезбеди суво работно поле или пак не е можно да се примени пропишаната техника за примена.
- Доколку е познато дека пациентот е алергичен на некоја од состојките.

Несакани ефекти

- Во ретки случаи, некои од составните делови на Evetric можат да предизвикаат сензибилизација. Во тој случај производот не треба да се користи.
- За да се избегнат иритации на пулпата, на местата близку до пулпата нанесете соодветно средство за заштита на пулпата/дентинот.

Интеракции

- Материјалите што содржат еugenol или масло од каранфилче може да го инхибираат стврднувањето на Evetric. Затоа треба да се избегнува употребата на такви материјали заедно со овој производ.
- Може да се јават и обојувања при контакт со катјонски течности за плакнење на устата, како и кај средства за отстранување на плак и хлорхексидин.

Апликација

Директни ресторации

1. Одредување на бојата

Пред да се почне со одредување на бојата да се исчистат забите. Бојата се одредува на сеуште влажен заб.

2. Изолација

Потребна е соодветна изолација, најдобро со кофердам (нпр. OptraDam® Plus).

3. Препарација на кавитети

Препарацијата на кавитети се врши според правилата на адехзивната техника.

Потоа следи отстранување на сите резидуи со воден спреј и сушење на кавитетот со воздух без вода и масло.

4. Защита на пулпата/подлога

Не користете материјал за подлога кога користите средство за бондирање на глејта/дентинот. Покријте ги само многу длабоките

Странични действия

- В редки случаи, съставки на Evetric могат да доведат до сенсибилизиране. В тези случаи трябва да се спре по-нататъшната употреба.
- С цел избягване на дразнене на пулпата, близките до пулпата зони да се третират с подходящ препарат за защита на пулпата/дентина.

Взаимодействия

- Материали, съдържащи еugenол или карамфилово масло могат да забавят полимеризацията на Evetric. Следователно, да се избяга употребата на такива материали в комбинация с продукта.
- При контакт с катионактивни води за освежаване на устата, оцветители на зъбна плака и хлорхексидин могат да настъпят цветови промени.

Приложение

Директни реставрации

1. Определяне на цвета

Преди да се определи цветът, зъбите се почистват. Цветът се определя докато зъбите са още влажни.

2. Подсушаване

Нужно е подходящо подсушаване, най-добре с кофердам (напр. OptraDam® Plus).

3. Подготовка на кухините

Кухините се подготват съгласно правилата на адхезивната техника. Следва отстраняване на всички остатъци в кухината с водна струя и подсушаване с обезводнен и обезмаслен въздух.

4. Защита на пулпата / Подложка

При използване на свързващо вещество за емайл/дентин да не се прави подложка. Само при много дълбоки кухини в близост до пулпата да се покрие съответната зона с калциево-хидроксиден препарат (напр. ArpehCal®), а след това да се покрие с устойчив на натиск цимент (напр. глас-йономерен цимент като Vivaglass® Liner). Останалите кухини на стената не се покриват, за да могат да се използват като база за сцепление посредством адхезив за емайл/дентин.

5. Матрица / междудентален клин

Полага се матрица и междудентален клин, ако е необходимо.

6. Кондициониране / нанасяне на свързващото вещество

Кондиционирането и прилагането на свързващото вещество се извършват според ръководството за употреба на продукта, който се използва. Препоръчва се използването на свързващото вещество Syntac® (в комбинация с ецване с фосфорна киселина) или Excite® F (в комбинация с ецване с фосфорна киселина) или самоецващия адхезив AdheSE® One F.

7. Аплициране на Evetric

Evetric се нанася с дебелина на слоя максимум 2mm или 1.5mm (дентинни разцветки) като материалът се контурира/адаптира към стените на кухината с подходящ инструмент (напр. OptraSculpt®). При големи кавитети/кухини със затруднено оформление на контактните точки може да се използва специален инструмент за контактни точки (напр. OptraConact). Полимеризирайте всеки слой поотделно, съгласно таблицата по-долу. Лампата за фотополимеризация да се държи максимално близо до повърхността на реставрационния материал.

Може да се използва течлив композит като тънък първи слой. Този незадължителен слой следва да се втвърдява отделно (да се спазват указанията на съответната Информация за употреба).

8. Изработка / оклузионен контрол / политура

Реставрацията се завършва с подходящи фини инструменти или финозърнести диаманти. След това се проверява оклузията.

Полирането става със силикон (напр. OptraPol® Next Generation).

Уред Програма	LEDition	bluephase C8	bluephase	bluephase 20i
Turbo	—	—	—	5 s
High Power	20 s	15 s	10 s	10 s
Soft Start	—	20 s	15 s	15 s

Светлинен интензитет	Продължителност
$\geq 500 \text{ mW/cm}^2$	20 s
$\geq 1'000 \text{ mW/cm}^2$	10 s

Специална бележка

1. Ако се нанася пресен Evetric върху полимеризиран материал, той трябва първо да бъде подгответ и навлажнен с Heliobond.
2. При нанасяне, Evetric трябва да бъде със стайна температура. Ниските температури затрудняват екструдирането на материала.
3. Да не се използват оксидиращи дезинфекциращи вещества за дезинфекция на шприцовете.

Внимание

- Да се избяга контакт на невтвърденния материал с кожата, лигавицата или очите.
- Невтвърденият материал може да предизвика леко дразнене и да доведе до сенсибилизация към метакрилати.
- Наличните на пазара медицински ръкавици не осигуряват защита срещу сенсибилизиращия ефект на метакрилатите.

Съхраняване и хигиена

- Температура на съхраняване: 2-28 °C (36-82 °F)

- Шприцовете да се затварят добре веднага след употреба. Излагането на светлина може да предизвика преждевременна полимеризация.

- Срок на годност: да се провери обозначените по шпризовете и опаковката.

- Да не се използват горните продукти след изтичане на посочения срок на годност.

Да се съхранява на недостъпно за деца място!

За употреба само от зъболекари!

Продуктът е разработен за използване в стоматологията и трябва да се прилага в съответствие с информацията за употреба. За щети, възникнали от друга употреба или неправилно приложение, производителят не носи отговорност. Освен това потребителят е длъжен на своя отговорност да провери продукта преди употребата му за неговата годност и възможност за използване за желаните цели, особено ако тези цели не са посочени в Информация за употреба.

Kujdes

- Shmangni kontaktin e materialit të papolimerizuar me lëkurën, membranën mukoze dhe sytë.
- Materiali i papolimerizuar mund të ketë efekt të lehtë irritues dhe mund të shkaktojë mbindjeshmëri ndaj metakrilateve.
- Dorezat sanitare komerciale nuk ofrojnë mbrojtje ndaj efektit mbindjeshmues të metakrilateve.

Ruajtja dhe higjiena

- Temperatura e ruajtjes: 2-28 °C (36-82 °F).
- Myllini shiringat menjëherë pas përdorimit. Ekspozimi ndaj dritës shkakton polimerizim të parakohshëm.
- Data e skadimit: shihni shënimin mbi shiringa dhe ambalazh.
- Mos përdorni asnje nga këto produkte pas datës së skadimit.

Mbajeni larg fëmijëve.

Vetëm për përdorim stomatologjik.

Ky material është zhvilluar për t'u përdorur vetëm në praktikën dentare. Përpunimi duhet kryer duke ndjekur me rreptësi Udhëzimet e Përdorimit. Nuk mund të pranohet asnjë përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga mosrespektimi i Udhëzimeve ose i zonës së përshtatshme të aplikimit. Është përgjegjësi e përdoruesit që ta testojë materialin për përshtatshmëri dhe përdorim për çfarëdo qëllimi tjeter të paspecifikuar në mënyrë eksplikite në Udhëzimet. Përshkrimet dhe të dhënat nuk ofrojnë ndonjë garanci për atributet dhe nuk janë detryuese.

Română

Descrierea produsului

Evetric este un material compozit nanohibrid fotopolimerizabil, radioopac folosit în tratamentul restaurativ. Evetric se solidifică la lumina cu lungime de undă cuprinsă în intervalul 400–500 nm (lumină albastră).

Compoziție

Evetric este constituit din dimetacrilati (19-20 procente de masă).

Substanțele de umplutură sunt reprezentate de sticla de bariu, trifluorura de yterbiu, oxid mixt și copolimeri (80-81 % masă).

În compoziție se mai află și aditivi, catalizatori, stabilizatori și pigmenti (< 1 % masă). Conținutul total de substanțe de umplutură anorganice este de 55–57 % volum. Particulele produșilor de umplutură anorganici au dimensiuni cuprinse între 40–3000 nm.

Indicații

- Restaurări de clasă a V-a
- Restaurări ale dintilor deciduali
- Sigilarea fisurilor extinse
- Fațetări directe
- Shinarea dintilor mobili
- Deretentivizări
- Reparații ale fațetelor din material compozit sau ceramice

Contraindicații

- Dacă nu se poate asigura un spațiu de lucru uscat sau dacă nu se poate aplica tehnica de utilizare prescrisă.
- Alergie cunoscută a pacientului la oricare dintre constituenți.

Efecte secundare

- În cazuri izolate, substanțele din compoziția produsului Evetric pot să inducă sensibilizare. Acest produs nu trebuie utilizat în astfel de cazuri.
- Pentru a evita posibilele iritații pulpare se vor trata zonele aproximale cu un material de protecție pulpo-dentină adekvat.

Interacțiuni

- Materialele care conțin eugenol sau ulei de cuișoare pot inhiba procesul de polimerizare al materialului Evetric. Prin urmare, se va evita utilizarea unor astfel de materiale împreună cu acest produs.
- La contactul cu apele de gură cationice și cu indicatorii de placă sau cu clorhexidina pot surveni modificări cromatice.

Tehnica de lucru

Restaurări directe

1. Determinarea nuanței

Înainte de a determina culoarea, curățați dinții. Selectarea nuanței se va efectua pe dintele încă umed.

2. Izolarea

Este necesară o izolare corectă, de preferat cu o digă de cauciuc (de ex., OptraDam® Plus).

3. Prepararea cavității

Preparați cavitatea conform cerințelor impuse de tehnica adezivă.

În final se va curăța cavitatea de resturi cu un jet de apă și se va usca apoi cu un jet de aer degresat și deshidratat.

4. Protecția pulpară / obturația de bază

În cazul utilizării unui agent de legătură amelo-dentină, nu efectuați obturăție de bază. Numai în cazul cavităților foarte adânci, aproximale pulpei această zonă se va acoperi punctual cu un material pe bază de hidroxid de calciu (de ex., ApexCal®), adăugând apoi un strat de ciment rezistent la compresiune (cum ar fi un ciment ionomer de sticlă, ca Vivaglass® Liner). Nu acoperiți ceilalți pereți intracavitar, pentru a putea fi folosiți ulterior ca agent de legătură cu un adeziv amelo-dentină.

5. Aplicarea matriței / a penei interdentare

Aplicați o matriță și o pană interdentară, dacă este necesar.

6. Condiționarea / aplicarea agentului de legătură

Condiționarea și aplicarea agentului de legătură se vor efectua conform instrucțiunilor de utilizare pentru produsul în cauză. Recomandăm utilizarea Syntac® (gravaj cu acid fosforic) sau Excite® F (gravaj cu acid fosforic) sau a adezivului cu autogravaj AdheSE® One F.

7. Aplicarea materialului Evetric

Aplicați Evetric în straturi succesive de max. 2 mm, respectiv 1,5 mm (nuanță dentină), după care conturați/adaptați materialul la pereții cavității cu un instrument adecvat (de ex., OptraSculpt®). Pentru cavitățile mari, care fac dificil contactul punctual, se va utiliza un instrument special de punctat (de ex., OptraContact). Polimerizați individual fiecare strat conform tabelului de mai jos. Mențineți fereastra de emisie a luminii cât mai aproape posibil de suprafața materialului restaurației. Folosirea unui material compozit lichid într-un prim strat subțire este facultativ și posibil. Acest strat optional trebuie polimerizat separat (cu respectarea instrucțiunilor de folosire date pentru materialul respectiv).

8. Finisarea / controlul ocluziv / lustruirea

Finisați restaurația cu un finisor adecvat sau cu un instrument diamantat

